



MILK EVO S3



RÉF. 5442 NOIR

RÉF. 5432 BLANC

POINTURES : 35-47

POIDS : 460 g*

NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

TIGE

- Dessus : microfibre TEXTLIGHT
- Matelassage : mousse
- Doublure avant pied : textile NTA
- Doublure quartier : textile
- Fermeture : élastique
- Embout : composite STC

SEMELLE

- Technologie de fabrication : soudé
- Semelle d'usure : ...caoutchouc nitrile SPIDERGRIP
- Semelle intermédiaire : EVA
- Semelle anti-perforation : composite SMS+
- Semelle de propreté : FEELING
- Date limite d'utilisation : sans
- Coefficient d'adhérence sur sols : SRC

DOMAINES D'UTILISATION



- Agroalimentaire / Santé / Laboratoire
- Second œuvre
- Industrie légère / Maintenance
- Logistique / Manutention / Transports

LES +

- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied
- Tige légère, imperméable, lavable et respirante
- Chaussure amagnétique



SURFACE	SOL CARRELÉ (SRA)		SOL ACIER (SRB)	
	Laurylsulfate de sodium (NaLS)		Glycérine	
Lubrifiant	A plat vers l'avant		Du talon vers l'avant	
Position du pied	A plat vers l'avant		Du talon vers l'avant	
Exigences de la norme	≥ 0.32		≥ 0.18	
Coefficient d'adhérence obtenu en pointure 42	0.45		0.25	

